



# GREETSIEL

---

friesisch-bunt, genarbt/besandet

<https://www.roeben.com/de/klinker-klinkerriemchen/greetsiel-friesisch-bunt-genarbtbesandet>

## PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH EN 771-1

---

Lochung:	B, rechteckig
Gesamtquerschnitt:	ca. 35%
Außenwandung:	≥20 mm
Ziegelrohddichte ca. :	1350 kg/m <sup>3</sup>
Scherbenrohddichte ca. :	2110 kg/m <sup>3</sup>
Druckfestigkeitsklasse:	> 44 N/mm <sup>2</sup>
Wasseraufnahme:	≤ 6 %
Wärmeleitfähigkeit:	0,68 W/(mK)

## PRÜFERGEBNISSE RIEMCHEN NACH EN 771-1 UND ISO 10545 TEIL 3

---

Wasseraufnahme	ca. 9 %
Ritzhärte nach Mohs:	-
Farb- und Lichtbeständigkeit:	gegeben

---