



## FORMBACK

---

buntgeflammt

<https://www.roeben.com/de/klinker-klinkerriemchen/formback-buntgeflammt>

### PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH EN 771-1

---

VMz nach DIN

Ziegelrohddichte:	1570 kg/m <sup>3</sup>
Scherbenrohddichte:	1900 kg/m <sup>3</sup>
Druckfestigkeit:	> 16 N/mm <sup>2</sup>
Wasseraufnahme:	≤ 10%
Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108:	0,71 W/(mK)
Farb- und Lichtbeständigkeit:	gegeben

### PRÜFERGEBNISSE RIEMCHEN NACH DIN 105-100 UND ISO 10545 TEIL 3

---

Wasseraufnahme	ca. 11 %
Ritzhärte nach Mohs:	-
Farb- und Lichtbeständigkeit:	gegeben

---