



## SORRENTO

sandweiß

<https://www.roeben.com/de/klinker-klinkerriemchen/sorrento-sandweiss>

### PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH DIN 105-4

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Lochung:                      | B, rechteckig               |
| Gesamtquerschnitt:            | ca. 31 %                    |
| Außenwandung:                 | ≥20 mm                      |
| Ziegelrohddichte:             | ca. 1,80 kg/dm <sup>3</sup> |
| Scherbenrohddichte:           | ca. 2,3 kg/dm <sup>3</sup>  |
| Druckfestigkeit:              | > 100 N/mm <sup>2</sup>     |
| Wasseraufnahme:               | ca. 1,5 %                   |
| Ritzhärte nach Mohs:          | 6-7                         |
| Farb- und Lichtbeständigkeit: | gegeben                     |
| Wärmeleitzahl:                | 0,81 W/(mK)                 |