



CHELSEA

basalt-bunt

<https://www.roeben.com/de/klinker-klinkerriemchen/chelsea-basalt-bunt>

PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH EN 771-1

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Lochung: | B |
| Gesamtquerschnitt: | ca. 31 % |
| Außenwandung: | ≥20 mm |
| Ziegelrohddichte: | ca. 1,80 kg/dm ³ |
| Scherbenrohddichte: | ca. 2,3 kg/dm ³ |
| Druckfestigkeit: | > 100 N/mm ² |
| Wasseraufnahme: | ca. 2,0 % |
| Ritzhärte nach Mohs: | 6-7 |
| Farb- und Lichtbeständigkeit: | gegeben |
| Wärmeleitfähigkeit: | 0,81 W/(mK) |