



CAMBRIDGE

<https://www.roeben.com/de/klinker/cambridge>

PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH EN 771-1

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Lochung: | B, rechteckig |
| Gesamtquerschnitt: | ca. 35% |
| Außenwandung: | ≥20 mm |
| Ziegelrohddichte ca. : | 1350 kg/m ³ |
| Scherbenrohddichte ca. : | 2110 kg/m ³ |
| Druckfestigkeitsklasse: | > 44 N/mm ² |
| Wasseraufnahme: | ≤ 6 % |
| Wärmeleitfähigkeit: | 0,68 W/(mK) |