



DOVER LDF

<https://www.roeben.com/de/klinkerriemchen/dover-ldf>

PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH DIN 105-4

Lochung:	B, rechteckig
Gesamtquerschnitt:	ca. 31 %
Außenwandung:	≥20 mm
Ziegelrohddichte:	ca. 1,80 kg/dm ³
Scherbenrohddichte:	ca. 2,3 kg/dm ³
Druckfestigkeit:	> 100 N/mm ²
Wasseraufnahme:	ca. 1,5 %
Ritzhärte nach Mohs:	6-7
Farb- und Lichtbeständigkeit:	gegeben
Wärmeleitfähigkeit:	0,81 W/(mK)

PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH DIN 105-4

Lochung:	B, rechteckig
Gesamtquerschnitt:	ca. 31 %
Außenwandung:	≥20 mm
Ziegelrohddichte:	ca. 1,80 kg/dm ³
Scherbenrohddichte:	ca. 2,3 kg/dm ³
Druckfestigkeit:	> 100 N/mm ²

Wasseraufnahme:	ca. 1,5 %
Ritzhärte nach Mohs:	6-7
Farb- und Lichtbeständigkeit:	gegeben
Wärmeleitzahl:	0,81 W/(mK)

PRÜFERGEBNISSE RIEMCHEN NACH DIN EN 14 411 UND ISO 10545 TEIL 3

Prüfergebnisse Riemchen nach DIN 105-100 und ISO 10545 Teil 3

Wasseraufnahme	< 3,0 %
Ritzhärte nach Mohs:	6-7
Farb- und Lichtbeständigkeit:	gegeben