



BORDEAUX

sandweiß

<https://www.roeben.com/de/klinkerriemchen/bordeaux-sandweiss>

PRÜFERGEBNISSE RIEMCHEN NACH DIN EN 14 411 UND ISO 10545 TEIL 3

Prüfergebnisse Riemchen nach DIN 105-100 und ISO 10545 Teil 3

Wasseraufnahme	< 3,0 %
Ritzhärte nach Mohs:	6-7
Farb- und Lichtbeständigkeit:	gegeben
