



## **FARO**

schwarz-nuanciert, geschiefert

<https://www.roeben.com/de/klinker/faro-schwarz-nuanciert-geschiefert>

### **PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH EN 771-1**

Lochung:	B
Gesamtquerschnitt:	ca. 31 %
Außenwandung:	≥20 mm
Ziegelrohddichte:	ca. 1,80 kg/dm <sup>3</sup>
Scherbenrohddichte:	ca. 2,3 kg/dm <sup>3</sup>
Druckfestigkeit:	> 100 N/mm <sup>2</sup>
Wasseraufnahme:	ca. 2,0 %
Ritzhärte nach Mohs:	6-7
Farb- und Lichtbeständigkeit:	gegeben
Wärmeleitzahl:	0,81 W/(mK)